airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

I1 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: ACRYL KLARLACK MS

"resistant aux éraflures"











Propriétés:
airo ACRYL KLARLACK MS est un vernis clair au séchage à l'air et au four.
Pour vernissage des automobiles, grands véhicules et dans l'industrie.

Résistant aux éraflures et aux agents chimiques et mécaniques. Le vernis séché se distingue par brillance et dureté. Les revêtements sont élastiques et résistants à la rayure. Résistant aux intempéries et à la lumière même sous des conditions atmosphériques extrêmement aggravées.

À combiner avec différents types de durcisseur.

Approprié comme vernis pour système bi-couche métallique et pour combinaison avec des vernis hydrosolubles.

Marge d'application:
Réparation de voitures, réparation moto et poids lourds, industrie

Mode d'emploi:
Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré, dégraissé et sans pollutions.

Appliquer une couche croisée fine et laisser aérer 5 – 10 minutes.
Finir avec deux ou trois autres couches croisées.

Avant séchage au four (v. ci-dessous) sécher à l'air pendant 5 - 10 minutes.

Apres l'usage fermer l'emballage soigneusement et protéger le contre l'humidité

Proportions de mélange :

Mélanger 2 parties airo ACRYL-KLARLACK MS avec 1 partie durcisseur
airo ACRYL HÄRTER 2:1
(Types: Extra Lang/extra lent, Normal/normal, Kurz/rapid ou Extra Kurz/arctic).

Si nécessaire ajuster la viscosité d'injection de la mixture avec env. 5% diluant
airo Acryl-Verdünnung.

Viscosité d'injection:	17 - 19 secondes (DIN-gobelet, 4 mm à + 20°C)	
	buse d'injection:	1,3 - 1,4 mm
	pression d'injection:	3,5 - 4 bar
	HVLP:	pression d'injection v. info du producteur
Temps de séchage:	a) A l'air:	20°C: 8 - 10 heures
	b) Au four	60 – 65°C température d'objet: 15 - 35 min. (d'abord flash-off de 5 - 10 minutes)

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

I1 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: ACRYL KLARLACK MS

"resistant aux éraflures"





Chemische Basis: ACRYL KLARLACK MS: résine acrylique à brancher, UV-stabilisé
Temps de prise: En fonction du choix du durcisseur 3- 6 heures,
Température d'emploi: La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C. Ne pas travailler au dessous de +15 °C!
Stabilité de stockage: **12 mois** dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C.
Elimination: Eliminer conformément aux règlements locaux.

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

IF 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: HÄRTER 2:1 EXTRA LANG

DURCISSEUR EXTRA LENT pour Acryl Klarlack MS











Propriétés:
Durcisseur normal pour vernis acryliques transparents et pigmentés.
Rapport de mélange de 2 à 1. Haute brillance, ne jaunit pas.
Temps de séchage extra prolongé.

Marge d'application:
Réparation de voitures, moto, véhicules lourds ainsi que peinture industrielle

Proportions de mélange:

Mélanger 2 parties de vernis clair airo ACRYL KLARLACK MS
avec 1 partie **durcisseur extra lent** airo ACRYL HÄRTER 2:1 EXTRA LANG.

Si nécessaire ajuster la viscosité d'injection du mélange
avec approx. 5% diluant airo ACRYL VERDÜNNUNG.

Viscosité d'injection:	17 - 19 secondes (DIN-gobelet, 4 mm à +20 °C)	
	Buse d'injection:	1,3 - 1,4 mm
	Pression d'injection:	3,5 - 4 bar
	HVLP: pression d'injection v. info du fabricant	
Temps de séchage:	a) à l'air:	20 °C: 8 - 10 heures
	b) au four:	60 – 65 °C température d'objet:35 - 40 min.
		(d'abord flash-off de 5 - 10 minutes)

Base chimique:
Durcisseur extra lent pour Acryl Klarlack MS 2:1: polyisocyanate avec des solvants

Température d'emploi:
La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C.
Ne pas travailler au dessous de +15 °C!

Stabilité de stockage:
6 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à 20 °C.

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux.

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

I3 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: HÄRTER 2:1 NORMAL

DURCISSEUR NORMAL pour Acryl Klarlack MS











Propriétés:
Durcisseur normal pour vernis acryliques transparents et pigmentés.
Rapport de mélange de 2 à 1. Haute brillance, ne jaunit pas.
Temps de séchage normal.

Marge d'application:
Réparation de voitures, moto, véhicules lourds ainsi que peinture industrielle

Proportions de mélange / Emploi:

Mélanger 2 parties de vernis clair airo ACRYL KLARLACK MS
avec 1 partie **durcisseur normal** airo ACRYL HÄRTER 2:1 NORMAL.

Si nécessaire ajuster la viscosité d'injection du mélange
avec approx. 5% diluant airo ACRYL VERDÜNNUNG.

Viscosité d'injection:	17 - 19 secondes (DIN-gobelet, 4 mm à + 20°C)	
	Buse d'injection:	1,3 - 1,4 mm
	Pression d'injection:	3,5 - 4 bar
	HVLP: pression d'injection v. info du fabricant	
Temps de séchage:	a) à l'air:	20 °C: 8 - 10 heures
	b) au four:	60 – 65 °C température d'objet: 30 - 35 min.
		(d'abord flash-off de 5 - 10 minutes)

Base chimique:
Durcisseur **normal** pour Acryl-Klarlack MS 2:1: polyisocyanate avec des solvants

Température d'emploi:
La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C.
Ne pas travailler au dessous de +15 °C!

Stabilité de stockage:
6 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à 20 °C.

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux.

Airo-Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

I4 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: HÄRTER 2:1 KURZ

DURCISSEUR RAPID pour Acryl Klarlack MS











Propriétés:
Durcisseur rapid pour vernis acryliques transparents et pigmentés.
Rapport de mélange de 2 à 1. Haute brillance, ne jaunit pas.
Temps de séchage réduit.

Marge d'application:
Réparation de voitures, peinture industrielle

Proportions de mélange / Emploi:

Mélanger 2 parties de vernis clair airo ACRYL KLARLACK MS
avec 1 partie **durcisseur rapid** airo ACRYL HÄRTER 2:1 KURZ.

Si necessaire ajuster la viscosité d'injection du mélange avec approx. 5% diluant airo ACRYL VERDÜNNUNG.

Viscosité d'injection:	17 - 19 secondes (DIN-gobelet, 4 mm à + 20°C)	
	buse d'injection:	1,3 - 1,4 mm
	pressions d'injection:	3,5 - 4 bar
	HVLP:pression d'injection v. info du producteur	
Temps de séchage:	a) à l'air:	20 °C: 8 - 10 heures
	b) au four:	60 – 65 °C température d'objet: 25 - 30 min. (d'abord flash-off de 5 - 10 minutes)

Base chimique:
Durcisseur **rapid** pour Acryl Klarlack MS 2:1: Polyisocyanate avec des solvants

Température d'emploi:
La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C.
Ne pas travailler au dessous de +15 °C!

Stabilité de stockage:
6 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à 20 °C.

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux.

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

I9 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: HÄRTER 2:1 EXTRA KURZ

DURCISSEUR EXTRA RAPID pour Acryl Klarlack MS











Propriétés:
Durcisseur extra rapid pour vernis acryliques transparents et pigmentés.
Rapport de mélange de 2 à 1. Haute brillance, ne jaunit pas.
Vitesse de séchage très réduit.

Marge d'application:
Réparation de voitures, peinture industrielle

Proportions de mélange / Emploi:

Mélanger 2 parties de vernis clair airo ACRYL KLARLACK MS
avec 1 partie **durcisseur extra rapid** airo ACRYL HÄRTER 2:1 EXTRA KURZ.

Si nécessaire ajuster la viscosité d'injection du mélange avec env. 5% de dilution airo ACRYL VERDÜNNUNG.

Viscosité d'injection:	17 - 19 secondes (DIN-gobelet, 4 mm à +20 °C)	
	buse d'injection:	1,3 - 1,4 mm
	pression d'injection:	3,5 - 4 bar
	HVLP:	pression d'injection v. info du fabricant
Séchage:	a) A l'air:	20°C: 8 - 10 heures
	b) Au four:	60 – 65°C température d'objet: 20 - 25 min. (d'abord flash-off de 5 - 10 minutes)

Base chimique:
Durcisseur **extra rapid** pour Acryl Klarlack MS 2:1: polyisocyanate avec des solvants

Température d'emploi:
La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C.
Ne pas travailler au dessous de +10 °C!

Stabilité de stockage:
6 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C.

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux.

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.